Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI MAL

Kat. č.: 9008

Aktualizace: 28.04.2023

Produkt: **Interiérová malířská barva se zvýšenou bělostí**

Použití: Nátěry starých i nových omítek, betonu, sádrokartonových desek a dřevovláknitých desek ve vnitřních prostorách – bytové, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod.

Vlastnosti: Výborná krycí schopnost, zvýšená bělost, snadná zpracovatelnost, nepraská a neodlupuje se, velmi dobrá paropropustnost.

Složení: voda, organické pojivo, přísady

Technické údaje:

Spotřeba materiálu	cca 0,15–0,20 kg/m² na nátěr

Teplota zpracování:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:
Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu, savý, bez výkvětů a nesmí být mastný.

Všechny nečistoty, případně mastnoty, je zapotřebí nejprve odstranit. Staré minerální nátěry je třeba odstranit včetně nesoudržných částí. V případě nových omítek je třeba dodržet dobu zrání omítek cca 4 až 6 týdnů. Před nátěrem je nutno zkontrolovat alkalitu podkladu. Povrchy napadené plísní je nutno nejprve ošetřit vhodným fungicidním prostředkem. Staré omítky nutno penetrovat hloubkovou penetrací **PROFI UNI TIEFENGRUND**, zvýšenou savost podkladu snížit pomocí **PROFI PRIMER 2802**.

Ředění:
Základní nátěr ředit cca 10 až 20 % vody. Krycí nátěr ředit cca 5 % vody. Naředěnou barvu nelze dlouhodobě skladovat.

Zpracování:
štětec, váleček, stříkací zařízení Airless

Pracovní postup:
Barvu lze nanášet válečkem, štětcem nebo stříkáním (Airless). Není dovoleno míchat s jinými barvami.

Doba schnutí:
2–3 hodiny/hodin
Doba schnutí mezi jednotlivými nátěry: platí pro teplotu 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Upozornění:
Ihned po použití musí být vybavení a nářadí důkladně očištěno vodou.

Zajištění kvality:
Dohled je prováděn výrobcem.

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Balení:

Kat. č.	Balení
9008	kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta

Skladování:

24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.