Technický list: Cyklon Mammut kleber new

Číslo tovaru: 6670030

Cyklon Mammut kleber je vysokopevné univerzálne lepidlo, vhodné do domácnosti, sanitárnej oblasti, v automobilovom priemysle, v stavebníctve aj strojárstve. Je to lepidlo špičkovej kvality na báze hybrid MS polyméru s vysokou počiatočnou priľnavosťou 500 kg/ m² a konečnou pevnosťou 32 kg/cm² . Je vhodné na lepenie materiálov s vysokou hmotnosťou bez použitia fixácie v interiéri aj exteriéri. Má vysokú okamžitú lepiacu silu aj na vlhkých podkladoch, rýchle vytvrdnutie a ostáva stále elastické .

Oblasti použitia

Cyklon Mammut kleber je použiteľné k lepeniu kameňa, betónu, dreva, prírodného kameňa, sadrokartónu, polykarbonátu, polystyrolu, polyuretánu, PVC a iných plastov (rôznorodosť plastov vyžaduje individuálnu skúšku). Poslúži aj na lepenie keramiky, dlaždíc, skla, zrkadiel, smaltu, medi, olova, zinku, hliníka a nerezu. Nie je vhodný na lepenie teflónu, PE, PP, živičných a asfaltových podkladov.

Vlastnosti produktu

- vodotesné
- trvalo pružné montážne a konštrukčné lepidlo
- výborne pohlcuje vibrácie
- odolné slanej aj sladkej vode, UV žiareniu a chlóru
- obsahuje protiplesňové substancie
- neobsahuje izokyanáty, riedidlá, PVC, ftaláty a silikón
- bez zápachu a pretierateľné farbami
- priľnavé aj na vlhké povrchy

Návod na použitie**:** Styčné plochy očistiť od prachu, mastnoty, oleja a starých tmelov. Lepidlo naniesť húsenicovo na jednu stranu lepeného spoja a pritlačiť s miernym posunutím do 10 minút .

Technické údaje:

Parameter	Hodnota
Čas zaschnutia lepidla:	10 - 15 minút
Úplné pretvrdnutie:	3 mm / deň
Pracovná teplota materiálu :	+5°C do +40 °C
Teplota podkladu:	+5°C do +50 °C
Shore A	60 ± 2
Špecifická hmotnosť	1,47 Kg / L
Teplotná odolnosť:	- 40°C až + 100 °C krátkodobo +120 °C
Modul 100 % ISO 37 DIN 53504	2,3 N/mm^2
Pevnosť v šmyku ISO 37 DIN 53504	3,2 N/mm^2
Pretiahnutie pri pretrhnutí – skúška ťahom ISO 37 DIN 53504	290 %

Skladovanie: Skladujte v originálnom balení pri teplote: +5°C do +25 °C.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.
Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121
gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynexchemalex.sk