R 85 A101

VERTEX

Sklovláknité perlinkové tkaniny

Technický list

Všeobecný popis

Sklovláknité perlinkové tkaniny kombinované se speciálně navrženou povrchovou úpravou mohou být použity v širokém okruhu aplikací.

Mřížka R 85 nabízíme jako efektivní řešení, které brání vzniku prasklin v omítce nebo ve vyztužovací vrstvě venkovní fasády v důsledku použité stavební technologie nebo teplotních změn. Může být rovněž použita pro široké spektrum aplikací při opravách staveb, např. překrytí poškození na povrchu stěny.

Technické vlastnosti

Podniková norma: 0326 Sklovláknité perlinkové tkaniny

Vlastnosti	Jednotky Popis	R 85 A101	
		Osnova	Útek
Světlost ok	mm / informativní hodnota	10	10
Standardní sire (1)	cm / jednotlivá hodnota	100	
Délka role (1)	m / jednotlivá hodnota	50	
Tloušťka upravené tkaniny	mm / informativní hodnota	0,75	
Plošná hmotnost režné tkaniny	g/m² / informativní hodnota	85	
Plošná hmotnost upravené tkaniny	g/m² jednotlivá hodnota, minimum	110	
Typ úpravy	alkalivzdorná bez změkčovadla zabraňující posunu nití		

(1) Ostatní rozměry dle požadavku

Pevnost a protažení:
Minimální jednotlivé pevnosti (N/50 mm) a maximální protažení (%) při dosažení minimální pevnosti zjišťované dle DIN EN ISO 13934-1 :

	Pevnost		Protažení
Způsob uložení	Nominální hodnota	Jednotlivá hodnota	Průměrná hodnota
Standardní podmínky	1700 / 1400	1600 / 1300	3,5 / 4,0
Rychlotest (6 hodin)	1200 / 900	1000 / 750	4,0 / 4,0

Další informace

- **Zkoušení, přejímka:**
  Způsob zkoušení, odběr vzorků a přejímání je uveden v PN 0326.
- **Balení:**
  Tkaniny jsou baleny vertikálně do kartonu uloženého na dřevěné paletě. Konkrétní způsob balení je v PN pro balení nebo dohodnut se zákazníkem.
- **Skladování:**
  Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech.
  Teplota skladování je -10 °C až + 50 °C.

Vlastnosti

- Kompatibilní se všemi hlavními fasádními systémy
- Vysoká rozměrová stabilita
- Spolehlivá výztuž pro venkovní fasády



Vydáno:
ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106
CZ – 570 21 Litomyšl
Tel: + 420 461 651 111
Fax: + 420 461 612 769
www.sg-adfors.com

***ADFORS Construction Products Europe** si vyhrazuje právo měnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění*

Technický list č. 28
Poslední aktualizace: 10/09/2012

ADFORS SAINT-GOBAIN